

• Του Στέφανου Η. Δρίσου,

Αναπλ. Καθηγητή,

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών



γ' μέρος

Το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα σε Έργα Επεμβάσεων

Έλεγχοι και Ασφάλεια

Tο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το Γ' Μέρος μιας σειράς τριών άρθρων που αφορά την εφαρμογή του Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος σε Έργα Επεμβάσεων. Το Α' και Β' Μέρος δημοσιεύθηκαν στα τεύχη 320 και 321 αντίστοιχα.

Έλεγχοι

Για την διοπίσωση της ποιότητας και την εκτίμηση βασικών χαρακτηριστικών του Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος (Ε.Σ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερις κύριοι τύποι ελέγχου. Ο οπικός, ο γεωμετρικός, ο μηχανικός (κρουστικός) και ο εργαστηριακός. Μπορούν ίσως να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές ελέγχου όπως οι μη καταστροφικές μέθοδοι με χρήση κρουστιμέτρου ή υπερήχων ή θερμογραφίες μέθοδοι (βλ. ACI 506.4R-94). Όμως μέχρι σήμερα απουσιάζει παντελής από τη βιβλιογραφία οποιαδήποτε τεκμηρώση για τη χρήση τους σε εργασίες από Ε.Σ.. Εξάλλου η αξιοπιστία τους εξαρτάται από τα ειδικότερα χαρακτηριστικό της εκτιμούμενης εργασίας (όπως π.χ. το πάχος του Ε.Σ., το είδος και το πάχος του υλικού του υποστρώματος), ενώ η επιτόπια βαθμονόμηση τους, πιθανόν να είναι αδύνατη. Η χρήση τους, θα πάντα ποικιλού να προβλέπεται μόνο για τον έλεγχο ομοιομορφίας χαρακτηριστικών σε διαφορετικές θέσεις εκτόξευσης. Για τον έλεγχο αντοχής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις περιπτώσεις αδυναμίας εφαρμογής των εργαστηριακών ελέγχων και εφόσον προγουμένως επιτευχθεί βαθμονόμηση.

α) Οπικός Έλεγχος

Ο οπικός έλεγχος γίνεται επιτόπου του έργου και αφορά τον εντοπισμό κακοτεχνών, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια εκτόξευσης κάθε στρώσης σκυροδέματος. - Πριν την εκτόξευση, ο οπικός έλεγχος περιλαμβάνει την οποδοχή των συνθήκων έναρξης της εκτόξευσης. Ο έλεγχος της κατάστασης των ενσωματωμένων υλικών (όπως η ύπαρξη πιθανών συσσωματωμάτων ήμους, η αποδεκτή προδιγύραση των αδρανών εφόσον προβλέπεται, η πιθανή οδείσμωση των ιών χάλυβα, κ.α.) σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παρ. 3.3, αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος της καταληπτότητας της επιφάνειας του υποστρώματος όπως έχει προέθετε είτε από επεξεργασία του αρχικού στοιχείου είτε από προγενέστερη στρώση εκτόξευσημένου σκυροδέματος.

- Κατά την διάρκεια της εκτόξευσης ο έλεγχος περιλαμβάνει την εφαρμογή των κανόνων έντεκχνης εκτέλεσης της εργασίας, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό

κακοτεχνών και θα επιτρέπει άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση των επλαττωμάτων πριν την ολοκλήρωση της εκτόξευσης κάθε στρώσης. Ως τέτοιες πιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκλωβισμός ανακλώμενου υλικού, η συσσώμευση υπερφεκάζομενου υλικού, η επικόλπηση και έναρξη πλήξης υπερφεκάζομενου υλικού επί ράβδων οπιλισμού ή άλλων καλύμβδην των στοιχείων πριν γίνει η διάστρωση στην περιοχή, η δημιουργία κενών ή φωλεών, η συνεπακτής επικάλψη των ράβδων οπιλισμού ή των καλύμβδην των στοιχείων, η δημιουργία αδιύναμων περιοχών πλήγων απόμεινης του σκυροδέματος (ιδιώς πισω από ράβδους οπιλισμού ή άλλα καλύμβδην στοιχεία) κ.α.

- Ο έλεγχος μετά το πέρας της εκτόξευσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό κακοτεχνών, την επί τόπου σημασή τους και την την σχεδίων απεικόνισή τους. Κακοτεχνίες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, καθώς και ο εκτεταμένη ρηγμάτωση πλήγων συστολής έχρωσης είναι πιθανές και σ' αυτό το στάδιο. Στις Αμερικανικές Προδιαγραφές [8], προβλέπεται μια λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση της ποιότητας του παραχόντος προϊόντος με βάση τον οπικό έλεγχο των δοκιμών - καρδών, που ούτως ή άλλως αποκόπτονται για να γίνουν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται για την κατηγοριοποίηση είναι:

a) Η διάκριση στρώσεων Ε.Σ. εντός της μάζας του τελικού προϊόντος καθώς και η παρουσία αδρανών υλικών μεταξύ των στρώσεων (όταν αυτές διακρίνονται).


b) Η ύπαρξη και το μέγεθος συσσωματωμάτων αδρανών υλικών

c) Η ύπαρξη και το μέγεθος κενών ή φωλεών

d) Η ύπαρξη και το μέγεθος συσσωματωμάτων αδρανών υλικών ή κενών ή πορώδων υλικού γύρω από τους οπιλισμούς, και

e) Η κατάσταση των οριακών επιφανειών του Ε.Σ. είτε μετά την αφαίρεση των καρυπιτών είτε στις διεπιφάνειες σύνθεσης με την επιφάνεια του υποστρώματος.

Διακρίνονται πέντε κατηγορίες ποιότητας Ε.Σ. που βαθμολογούνται με τιμές από το 1 μέχρι το 5 ανάλογα με το είδος των επιστημάτων που εμφανίζουν. Παραπλεύρως (Εικόνα 1), παρουσιάζεται μια πιθανή οπική εικόνα των πέντε κατηγοριών και στην συνέχεια δίνονται τα αποδεκτά ελαττώματα για κάθε κατηγορία, όπως προκύπτουν από οπικό έλεγχο παράπλευρης επιφάνειας καρδών με συμβατικές διαστάσεις D=H=100 mm.



Εικόνα 1: Κατηγοριοποίηση ποιότητας Ε.Σ. με βάση τον οπτικό έλεγχο. Πιθανές εικόνες των πέντε κατηγοριών [8]

Ε.Σ. Κατηγορίας 1

Στα δοκίμια:

- Δεν υπάρχουν διαστρωματώσεις του υλικού ή αμμώδεις περιοχές
- Μικρά κενά με μέγιστη διάμετρο 3 mm και μήκος μέχρι 6 mm είναι αποδεκτά.
- Θύλακες άμμου ή κενά πισω από ράβδους οπλισμού δεν είναι αποδεκτά.
- Η επιφάνεια επαφής με τα καλούπια ή με το υπόστρωμα είναι υγιής χωρίς κενά ή αμμώδη υφή.

Ε.Σ. Κατηγορίας 2

Στα δοκίμια:

- Δεν υπάρχουν διαστρωματώσεις σε περισσότερες από 2 στρώσεις Ε.Σ. ή αμμώδεις περιοχές με διαστάσεις μεγαλύτερες από 3 mm πάχος επί 25 mm μήκος.
- Το ύψος, το βάθος και το πλάτος των κενών δεν ξεπερνά τα 9 mm
- Πορώδεις περιοχές πιών από ράβδους οπλισμού, δεν ξεπερνούν τα 12 mm σε κάθε κατεύθυνση εκτός κατά μήκος των ράβδων
- Η επιφάνεια επαφής με τα καλούπια ή με το υπόστρωμα είναι υγιής χωρίς κενά ή αμμώδη υφή.

Ε.Σ. Κατηγορίας 3

Στα δοκίμια:

- Δεν υπάρχουν διαστρωματώσεις σε περισσότερες από δύο στρώσεις ή αμμώδεις περιοχές με διαστάσεις μεγαλύτερες από 4,5 mm πάχος επί 30 mm μήκος.
- Υπάρχει ένα μεγάλο κενό ή θύλακας άμμου ή μία διαστρωμάτωση που περιέχει άμμο σε πάχος που δεν ξεπερνά τα 15 mm και μήκος 30 mm.
- Η επιφάνεια επαφής με τα καλούπια ή με την επιφάνεια βάσης είναι αμμώδης με κενά ή υπερφεκαζόμενο υλικό με πάχος που δεν ξεπερνά τα 1,5 mm.

Ε.Σ. Κατηγορίας 4

Στα δοκίμια:

- Λιανιστώνται δύο ελαπτώματα δύος αυτά που αναφέρονται στην κατηγορία 3.
- Υπάρχει ένα ελάπτωμα όπως αυτό που περιγράφονται στην κατηγορία 3, με μέγιστη διάσταση 25mm κάθετο στην όψη του δοκιμίου και μέγιστη πλάτος 36 mm.
- Η επιφάνεια επαφής με τα καλούπια ή την επιφάνεια βάσης είναι αμμώδης με κενά ή υπερφεκαζόμενο υλικό με πάχος που δεν ξεπερνά τα 3 mm.

Ε.Σ. Κατηγορίας 5

Δοκίμια που δεν εκπληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών

1 έως 4, οντάς χαμηλότερης ποιότητας, κατατάσσονται στην κατηγορία 5.

Σημειώνεται ότι κάθε δοκίμιο που εμφανίζει ελάττωμα με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που αναφέρονται παραπόνων κατατάσσεται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία Ε.Σ..

Ως κατηγορία του τελικού προϊόντος θεωρείται η μέση της του συνόλου των δοκιμών καρότων που έχουν εξεταστεί.

Η επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστώθονται κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευασμένες. Εφόσον προβλέπεται η προσαναφερθείσα κατηγοριοποίηση του Ε.Σ., η αποδεκτή κατηγορία πρέπει να προδιαγράφεται στην μελέτη ανάλογα με τις ειδικότερες οπαιτήσεις του έργου. Πάντως ως γενικός κανόνας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η μέση τημ δεν πρέπει να ξεπερνά το 2,5, ενώ κάθε ανεξάρτητο δοκίμιο δεν πρέπει να ξεπερνά το 3. Προφανώς το ίδιο κριτήριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την πιστοποίηση καταληπλότητας του χειριστή.

β) Γεωμετρικός Έλεγχος

Ο γεωμετρικός έλεγχος γίνεται επιτόπου του έργου και αφορά τον εντοπισμό αποκλίσεων από την προβλεπόμενη στην μελέτη γεωμετρία των κατασκευαζομένων στοιχείων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει το, κατά θέσεις, πάχος των στοιχείων ως και την επιπεδότητα, κατακορυφότητα ή κομπυλότητα της τελικής επιφάνειας.

Ο γεωμετρικός έλεγχος γίνεται συνήθως στο τέλος της εργασίας, μπορεί όμως να απαιτηθεί και σε ενδιάμεσα στάδια. Τα όρια των αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαστάσεις μελέτης εξαρτώνται από το είδος του δομικού στοιχείου και τις ειδικότερες οπαιτήσεις. Αν τα όρια αυτά απονιστάζουν την τάξη μεγέθους τους θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως το 0,5% της μεγαλύτερης διάστασης του δομικού στοιχείου επί του οποίου γίνεται η επέμβαση και πάντως λιγότερο από 20 mm.

γ) Μηχανικός (Κρουστικός) Έλεγχος

Ο μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται επί τόπου και αφορά την στερεότητα και συνοχή της επεμβάσεως. Γίνεται με ελαφρές κρούσεις με αφριτή βάρους 1,00 Kg. Ελέγχεται η δημιουργία ρωμών στην διεπιφάνεια επεμβάσεως, καθώς και ο όχος από τις κρούσεις. Περιοχές στις οποίες δημιουργούνται ρωμές ή ο όχος είναι υπόκωφος, σημαίνονται επί τόπου και απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια.

Ο μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται στο τέλος ή/και σε ενδιάμεσο στάδιο εκτέλεσης της εργασίας. Η επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον κρουστικό έλεγχο δεν δημιουργούνται ρωμές στην διεπιφάνεια Ε.Σ. και υποστρώματος, και ο ίχος δεν είναι υπόκωφος.

δ) Εργαστηριακός Έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δοκιμών.

Η πρώτη κατηγορία (Ε1), αφορά δοκιμές που γίνονται σε δοκίμιο - καρότα που αποκόπτονται από φατνωματικό δοκίμιο με ελάχιστο διαστάσεις 600_600_120 mm, στα οποία έχει γίνει εκτόξευση σκυροδέματος ειδικών και μόνο για την πλήρη δοκιμών. Τα φατνώματα τοποθετούνται κατακόρυφα και ο εκτόξευση γίνεται οριζόντια με τον ίδιο εξοπλισμό, τεχνική, πάκος στρώσης σαν πέρασμα, απόσταση εκτόξευσης χειριστή μηχανήματος κτλ. που θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια διάστρωσης του Ε.Σ. στο έργο.

Η δεύτερη κατηγορία (Ε2), αφορά δοκιμές που γίνονται σε δοκιμία - καρότα που αποκόπτονται από το παραχθέν προϊόν στην εργασία επέμβασης.

Η κατηγορία δοκιμών Ε1 έχει ως κύριο στόχο τον έλεγχο ικανοποίησης των κριτήριων συμμόρφωσης για την προβλέπομένη χαρακτηριστική θλιπτικής αντοχής του Ε.Σ.. Μπορεί όμως να αφορά και άλλες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Ως τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το μέτρο ελαστικότητας σε θλήψη ή σε εφελκυσμό, η αντοχή σε κάμψη, η δισθραυστότητα ή άλλες ειδικότερες ιδιότητες όπως η πυκνότητα, η αντίσταση σε παγετό ή η δισερετότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές έγκυρες προδιαγραφές είτε των Ευρωπαϊκών Προτύπων π.χ. η EN 6275 για την πυκνότητα και η EN6784 για το μέτρο ελαστικότητας ή άλλες (εφόδους έχουν εκδοθεί στην φάση εκτέλεσης του έργου), είτε άλλων Οργανισμών (π.χ. η ASTM C78 για την αντοχή σε κάμψη, η ASTM C1018 για την δισθραυστότητα, η ISO 7031 για την δισερετότητα).

Οι εργαστηριακές δοκιμές κατηγορίας Ε2 γίνονται για δύο κύριους λόγους: (α) την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του Ε.Σ. έτσι όπως διαστρώθηκε και συντρήθηκε στις πραγματικές συνθήκες του έργου επειδή είναι πιθανόν να είναι διαφορετική από την αντοχή των δοκιμών που πλατύνονται από τα φατνώματα και (β) τον έλεγχο εξασφάλισης επαρκούς συνάφειας μεταξύ του Ε.Σ. και του στοιχείου επί του οποίου έγινε η εκτόξευση. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει και ο προσδιορισμός άλλων χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων όπως π.χ. η περιεκτικότητα των ινών, εφόδους χρησιμοποιείται Ε.Σ. οπλισμένο με ίνες.

Σε όλες τις περιπώσεις ο νομοματική διάμετρος κάθε πυρήνα πρέπει να είναι 100 mm με επιπρεπή απόκλιση + 5 mm. Το μήκος του δοκιμίου πρέπει να είναι ίσο με τη διάμετρο του με επιπρεπή απόκλιση + 10%. Για δοκιμές κατηγορίας Ε2, σε δοσες περιπτώσεις οι διαστάσεις των εξ Ε.Σ. στοιχείων δεν επιτρέπουν την πλήρη πυρήνων - δοκιμών με τις προβλεπόμενες διαστάσεις, τα δοκίμια μπορούν να πληρθουν με μικρότερες διαστάσεις υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται αξιόπιστα η αναγωγή των αντοχών τους σε δοκίμια με τις προβλεπόμενες διαστάσεις.

Για κάθε έργο πρέπει να προδιαγράφεται η συχνότητα των δειγματοληψιών, και το είδος των εργαστηριακών έλεγχων. Ο έλεγχος της θλιπτικής αντοχής με εργαστηριακές δοκιμές

κατηγορίας Ε1 θεωρείται υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση. Όμως είναι σκόπιμο να γίνονται (και πρέπει να επιδιώκονται) και οι έλεγχοι κατηγορίας Ε2 για την θλιπτική αντοχή και την συνάφεια.

Η συχνότητα των δειγματοληψιών και το πλήθος των φατνωματικών δοκιμών πρέπει να εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότητα από το ελεγχόμενο προϊόν. Αν οι εργασίες διακόπτονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή γίνονται απλαγές στις αναλογίες ανάμηξης ή στο προσωπικό ή στην εξοπλισμό, οι δειγματοληψιές πρέπει να αφορούν κόθε εξεχωριστό ανάμηγμα ή περίοδο σκυροδέπτησης. Εφόσον δεν γίνονται τέτοιοι είδους απλαγές, συνήθως παρασκευάζεται ένα φατνωματικό δοκίμιο για κάθε εξεχωριστή πημέρα που γίνεται σκυροδέπτηση [3,8]. Στην σπάνια (για έργα επεμβάσεων) περίπτωση, που η ποσότητα του Ε.Σ. σε μία μέρα, ζεπερνά τα 40 m3, τα φατνωματικά δοκίμια εκείνη την ημέρα αυξάνονται αναλογικά [8].

Σε κάθε περίπτωση, δοκίμια με εμφανή ελαστιώματα δεν θα χρησιμοποιούνται στους εργαστηριακούς έλεγχους.

Έλεγχος Θλιπτικής Αντοχής

Στο Σκέδιο προδιαγράφεται για το Εκτιεύουμενο Σκυρόδεμα [3], ο έλεγχος της θλιπτικής αντοχής με εργαστηριακές δοκιμές κατηγορίας Ε1, προτείνεται να γίνεται με βάση τους παρακάτω κανόνες αποδοχής:

$$\bar{x}_n = \sum_{i=1}^n x_i \geq f_{ck} + 1.6 S \quad \text{Πρώτος κανόνας} \quad (1)$$

$$\text{και } x_i \geq f_{ck} - 2 \text{ (MPa)} \quad \text{Δεύτερος κανόνας} \quad (2)$$

όπου

f_{ck} είναι η χαρακτηριστική αντοχή του Ε.Σ. που προδιαγράφεται στην μελέτη

x_i είναι η θλιπτική αντοχή κάθε δοκιμίου - πυρήνα ανημένη στα δοκίμια αναφοράς της αντοχής f_{ck}

\bar{x}_n είναι η μέση τιμή έξι διαδοχικών x_i

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{n-1}} \quad \text{είναι η τυπική απόκλιση των τιμών } x_i$$

Σε μεγάλα έργα, τα παραπάνω κριτήρια συμμόρφωσης ελέγχονται ανά εξάδες, μετά την συμπλήρωση έξι διαδοχικών δειγματοληψιών.

Με βάση το ίδιο σχέδιο, στην περίπτωση που ελέγχεται η θλιπτική αντοχή με εργαστηριακές δοκιμές κατηγορίας Ε2, οι κανόνες αποδοχής θα μπορούσαν να περιγραφούν ως ακολούθως:

$$\bar{x}_n = \sum_{i=1}^n x_i \geq f_{ck} \quad \text{Πρώτος κανόνας} \quad (1)$$

$$\text{και } x_i \geq 0.75 f_{ck} \quad \text{Δεύτερος κανόνας} \quad (2)$$

όπου

x_i είναι η θλιπτική αντοχή κάθε δοκιμίου - πυρήνα με κατάλληλη αναγωγή τα δοκίμια αναφοράς της αντοχής f_{ck}


\bar{x}_n είναι η μέση τιμή των x_i για το σύνολο των (n) δοκιμών που πληρώνονται.

Είναι προφανές ότι σε πολύ μικρό έργο, δεν είναι πόντα εφικτό να γίνει ο έλεγχος που περιγράφεται για τις δοκιμές κατηγορίας Ε1, πάγων του μεγάλου πιλήθους δοκιμών που απαιτούνται. Θα πάντα επομένως λογικό, σ' αυτές τις περιπτώσεις, που δεν είναι και πολύ σπάνιες σε έργα επεμβάσεων, να χρησιμοποιούνται ως κανόνες αποδοχής, οι ίδιοι κανόνες που χρησιμοποιούνται και για τις δοκιμές κατηγορίας Ε2. Εξ' αλλού αυτού του τύπου κανόνες προτείνονται, ως γενικής εφαρμογής, στις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Προδιαγραφές [8,11]. Οπωσδήποτε το θέμα πρέπει να θεωρείται ανοικτό μέχρι να οριστικοποιηθεί η Ελληνική Προδιαγραφή για το Ε.Σ.

Όταν κατα τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής που γίνεται με εργαστηριακές δοκιμές κατηγορίας είτε Ε1 είτε Ε2, δεν ικανοποιείται ένας τουλάχιστον κανόνας αποδοχής, ακολουθείται ο παρακάτω διαδικασία επανελέγχου: Από την περιοχή του έργου που προέρχεται το δοκίμιο με την μικρότερη αντοχή λαμβάνονται δύο πυρήνες των οποίων ο μέσος όρος αντικαθιστά την αντοχή του ασθενέστερου δοκιμίου και ελέγχονται οι κανόνες αποδοχής.

Έλεγχος Συνάφειας


Ο έλεγχος συνάφειας, του Ε.Σ. με το στοιχείο επί του οποίου γίνεται η εκτόξευση, πραγματοποιείται με εξόδικευση διαχωρισμένου δείγματος σύμφωνα με την διαδικασία που παρουσιάζεται στην συνέχεια και όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στην Εικόνα 2.



Εικόνα 2: Έλεγχος Συνάφειας επί τόπου του έργου με διαχωρισμό δείγματος [11].

Στο από Ε.Σ. στοιχείο διαχωρίζεται, με περιστροφικό δράπανο, που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο κοπικό, ένας κύλινδρος διαμέτρου 50 έως 100 mm που φένει 20 mm περίπου εντός του υποστρώματος. Στην εξωτερική επιφύλευση του κυλίνδρου επικοινώναι, κεντρικά, μεταλλική κεφαλή, κάθετα προς τον άξονα του κυλίνδρου επί της οποίας προσαρμόζεται εξολκέας και εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι αιρό οκυρόδεμα

και έχει μικρό πόχο, μπορεί ο διαχωρισμός του κυλίνδρου να είναι διαμπερής. Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα που αποκόπιεται, (αποτελούμενο από το εκ οκυρόδεματος υπόστρωμα και το Ε.Σ.) συσκευάζεται, περισφίγγεται με ταινία και μεταφέρεται στο εργαστήριο με τρόπο απολύτου προστασίας από κροδασμούς και δοκιμάζεται σε καθάρο εφεκτικόμο. Η εφαρμογή της εφεκτικιστικής δύναμης γίνεται μέσω δύο μεταλλικών πλάκων που επικοπλώνται για τον σκοπό αυτό στις δύο πτένοντα βάσεις του κυλίνδρικου δοκιμίου κάθετα προς τον άξονα του (Εικόνα 3).



Εικόνα 3: Εργαστηριακός Έλεγχος Συνάφειας με αποκοπή δείγματος στις περιπτώσεις υποστρώματος με μικρό πόχο [11].

Η επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον σχετικό έλεγχο που γίνεται με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, σε τρεις τουλάχιστον θέσεις του έργου, η αστοχία, σε κάθε δοκίμιο που ελέγχεται, δεν πραγματοποιείται στην διεπιφάνεια Ε.Σ. και υποστρώματος.

Αν η αστοχία γίνεται στην διεπιφάνεια, θα πρέπει η εκτιμώμενη τάση συνάφειας για κάθε δοκίμιο να προκύπτει μικρότερη από μία ανεκτή τιμή που θα προδιαγράφεται στην μελέτη. Αν δεν προδιαγράφεται στην μελέτη, ως ανεκτή τιμή θεωρείται το 1/20 της απαιτούμενης χαρακτηριστικής της θλιπτικής αντοχής του Ε.Σ. και τουλάχιστον το 1 MPa. Αν τα αποτελέματα της δοκιμής συνάφειας δεν ικανοποιούν το σχετικό κριτήριο αποδοχής, ο έλεγχος συνεχίζεται σε δύο νέες θέσεις γειτονικών περιοχών για κάθε δοκίμιο που κρίθηκε ανεπαρκές. Αν και πάλι δεν ικανοποιείται το σχετικό κριτήριο αποδοχής, ο έλεγχος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται αν η τιμή συνάφειας κάθε ανεπαρκούς δοκιμίου ξεπερνά το 75% της ανεκτής τιμής, ενώ η μέση τιμή του συνόλου των δοκιμών ικανοποιεί το κριτήριο. Σε δοκίμια που δεν αστοχούσαν στην διεπιφάνεια, ως τάση συνάφειας, για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής, λαμβάνεται η εφεκτικιστική τάση αστοχίας του δοκιμίου.

Άλλοι έλεγχοι

Στην περίπτωση που από την μελέτη απαιτείται ο προσδιορισμός και άλλων χαρακτηριστικών πιλήν της θλιπτικής αντοχής και της συνάφειας του εκτινασμένου οκυρόδε-



Η συμμετοχή στα μεγαλύτερα
ιδιωτικά & δημόσια έργα από το 1978
αποτελεί ΕΓΓΥΗΣΗ για την
αποτελεσματικότητα των λύσεών μας!

ISO 9001:2000



2001
Υλικά για
το σκυρόδεμα
των μέλλοντος
με ινοπλισμούς
FORTA ΑΜΕΡΙΚΗΣ



1999
Υλικά για
τις ενισχύσεις
με σύνθετα πολυμερή
S&P Ελβετίας



1995
Υλικά
για την αντιδιαβρωτική
προστασία οπλισμών με
CORTEC ΑΜΕΡΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΧΕΙΜ ΙΤΑΛΙΑΣ



1994
Υλικά
για τις στεγανώσεις
θεμελιών με μεμβράνες
HDPE-Μπετονάτη
PARAMOUNT
ΑΜΕΡΙΚΗΣ



1981
Υλικά
για τις υπόγειες
στεγανώσεις επισκευές
με TAMMS ΑΜΕΡΙΚΗΣ



1978
Υλικά
για τις επισκευές
με ρητίνες-νέσεις
SINMAST-TECNOLOGY



SINTECNO A.E.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΓΕΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Θεσσαλονίκη 66, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
τηλ.: 210 4823516, 210 4820589, fax: 210 4811501
www.sintecno.gr, e-mail: sin tecno@otenet.gr

από το 1978

ματος οι σχετικές διαδικασίες επέγκου θα πρέπει να προ-
διαγράφονται στην μελέτη.

Διορθωτικά Μέτρα

Σε κάθε περίπτωση που τα αποτελέσματα του οπτικού, μηχανικού (κρουστικού) ή εργαστηριακού επέγκου αποδειχθούν ότι το παραχθέν προϊόν δεν έχει τα απαιτούμενα προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία των επέγκων αξιοποιούνται από τον μελετητή. Ο μελετητής είναι αρμόδιος να διερευνήσει την δυνατότητα και να προτείνει άλλην κατάλληλη μέθοδο επανεπέγκου και ξεινοδύποτης του υπό αμφισβήτηση τημήματος του έργου. Αν και πάλι δεν ικανοποιούνται οι έλεγχοι σε μελετητής είναι αρμόδιος να προτείνει τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, στην έκταση που απαιτεί η ασφάλεια και πειτουργικότητα του Έργου.

Πιθανοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπισή τους

Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εμφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδομικών έργων, όπως αυτοί που αφορούν τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού, την χρήση ικριωμάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή πληκτροκινητών, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών εκτόξευμένου σκυροδέματος επισπασμάντονται:

(α) Ο κίνδυνος υγείας των εργαζομένων πόργα της οιαρούμενης σκόνης και της ρύπανσης του αέρα,

(β) Ο κίνδυνος για βλάβη στα δέρμα και τα μάτια πόργα ερεθισμού από πρόσμικα υψηλής αιλαστικότητας,

(γ) Ο κίνδυνος εκρηκτικής αστοχίας των συνδέσμων και των σωληνώσεων πρώθυσης του υπήκοου,

(δ) Ο κίνδυνος για το προσωπικό στην περίπτωση προσπάθειας υπεγκλωβισμού υπήκοου στις σωληνώσεις και στο ακροφύσιο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασμένοι με μέσα ατομικής προστασίας: Κεφαλής (κράνος), Ματών (υαλλά), Χειρών (γάντια), Ποδών (μπότες εργασίας) και Ωστοσπίδες (όπως κρίνεται οπαραίτητο). Όταν εκτελείται η εκτόξευση σκυροδέματος, ο χώρος εργασίας πρέπει να οερίζεται επαρκώς και οι εργαζόμενοι να φορούν φόρμα πλήρους προστασίας του σώματος και να έχουν πλήρη καθίση κεφαλής. Εφιστάται ο προσοχή στην πλήρη μετρών περιορισμού της σκόνης. Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο ξηρός μέθοδος ανάμιξης σε κλειστούς χώρους, και ο αερισμός του χώρου κρίνεται ανεπαρκής, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κράνος προστασίας με εξωτερική ποροκή αέρα για την αναπνοή. Ο παρεξόμενος αέρας πρέπει να διέρχεται από φίλτρο για την συγκράτηση των οιαρούμενων σωματιδίων. Επίσης απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων της εγκατάστασης και της αριθμητικής προσφορογής των συνδέσμων.

Στην περίπτωση εγκλωβισμού του υπήκοου στις σωληνώσεις ή στο ακροφύσιο ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες:

- Διακόπτονται οι ποροκές αέρα και νερού καθώς και η πειτουργία της μηχανής ανάδευσης
- Σταθεροποιείται ο σωλήνας προώθησης του υπήκοου και το ακροφύσιο για προστασία από πιθανές ανεξέλεγκτες ποσηνδρομησίες
- Αποσυναρμολογούνται οι συνδέσμες όταν η πίεση στον σωλήνα έχει υποωρίσει προσέκοντας να μην βρεθούν στόμα του προσωπικού μπροστά από το στόμιο των σωληνών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π. για την χρηματοδότηση του Εφημεριδικού Ερευνητικού

Προγράμματος «Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών», στα πλαίσια του οποίου διαμορφώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του παραπάνω κειμένου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δρίσος Σ. (2000, 2001): "Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από Οπιθισμένο Σκυρόδεμα", σελ. 309, Βιβλ. Παπασωτηρίου.
2. Ε.Μ.Π., (1978): "Συστάσεις για τις Επισκευές Κτιρίων Βλαμμένων από Σεισμό", Αθήνα.
3. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., (2000) : "Σχέδιο Προδιαγραφής για το Εκτοξευμένο Σκυρόδεμα", Ενημ. Δελτίο ΤΕΕ, Τευχ. 2114, σελ. 64-81.
4. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (1997): "Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος -97", ΦΕΚ 315B/14-7-1997.
5. ACI Committee 506 (1990): "Guide to Shotcrete", ACI Manual of Concrete Practice, Report 506R-90.
6. ACI Committee 506 (1991): "Guide to Certification of Shotcrete Nozzlemen", ACI Practice, Report 506.3R-91
7. ACI Committee 506 (1998): "Committee Report on Fiber Reinforced Shotcrete", ACI Practice, Report 506.1R-98.
8. ACI Committee 506 (1995): "Specification for Shotcrete" ACI Practice, Report 506.2-95.
9. ACI Committee 506 (1994): "Guide for the Evaluation of Shotcrete", ACI Practice, Report 506.4R-94.
10. ASTM C1140: "Preparing and Testing Specimens from Shotcrete Test Panels".
11. EFNARC (1996): "European Specification for Sprayed Concrete", www.efnarc.org
12. EFNARC (1999a) : "European Specification for Sprayed Concrete - Guidelines for Specifiers and Contractors", www.efnarc.org
13. EFNARC (1999b): "European Specification for Sprayed Concrete-Cheeklist for Specifiers and Contractors", www.efnarc.org

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΚΟΠΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ/ΠΤΕΡΑΣ/ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ









**ΧΩΡΙΣ ΘΟΡΥΒΟ
ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ**

**ΝΕΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**ΓΕΡΑΝΟΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

ΜΑΝΔΥΕΣ GUNITE
6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1979

- ΑΡΜΟΚΟΠΗ
- ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΗ
- ΓΡΥΛΟΣ
- WALL SAW
- CRASHER
- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
- ΥΔΡΟΒΟΛΗ
- ΑΜΜΟΒΟΛΗ
- BETON PLAQUE
- ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ
- ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
- ΕΠΟΞ. ΡΗΤΙΝΕΣ
S200/S201/S202/S203
- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝ
- ΕΠΟΞ. ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

και όλα τα υλικά **isomat** 

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**
Taf σίγμα

Rizariou 21 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ (Κόμβος Ολυμ. Σταδίου)
Τηλ.: 210 6844069, 6847130 - Fax: 210 6892945
κιν.: 6944 317197
e-mail: tafsigma@athforthnet.gr - www.taf-sigma.gr